

CETRIS® PD

Cementbunden spånskiva med not och spont för torra golvsystem

CETRIS® PD är en cementbunden spånskiva med not och spont och slät yta. Den tillverkas genom pressning av en blandning av träspån (19 viktprocent), portlandcement (69 viktprocent), vatten (10 viktprocent) och hydrations tillsatser (2 viktprocent). Skivorna tillverkas i standardformatet 1 250 × 625 mm, i tjocklekarna 16, 18, 20, 22, 24, 26 och 28 mm, och är försedda med not och spont runt om.

De är i första hand avsedda för torra golvsystem, dvs. för läggning på bjälkar eller för renovering av gamla golv.

Cementbundna spånskivor är främst avsedda som konstruktionsmaterial där man samtidigt kräver fuktbeständighet, hållfasthet, obrännbarhet samt miljömässig och hygienisk ofarlighet. CETRIS®-skivor innehåller varken asbest eller formaldehyd och är motståndskraftiga mot insekter och mögelangrepp. De är obrännbara och ljudisolerande.

Teknisk specifikation

Basformat	1 250 × 625 mm (inklusive spont)
Skivtjocklekar	16-18-20-22-24-26-28 mm
Densitet	1 150–1 500 kg/m ³
Bearbetning enligt kundens önskemål	kanter frästa med not och spont
Tjocklekstolerans	±1,2 mm (tj. 16 och 18 mm), ±1,5 mm (övriga)
Ytbehandling	utan ytbehandling

Grundläggande fysikaliska och mekaniska egenskaper

Egenskap	Gränsvärden enligt norm	Uppmätta medelvärden
Densitet enligt ČSN EN 323	min. 1 000 kg/m ³	1 350–1 500 kg/m ³
Böjhållfasthet enligt ČSN EN 310	min. 9,0 N/mm ²	min. 11,5 N/mm ²
Elasticitetsmodul enligt ČSN EN 310	min. 4 500 N/mm ²	min. 6 800 N/mm ²
Draghållfasthet vinkelrätt mot skivplanet enligt ČSN EN 319	min. 0,5 N/mm ²	min. 0,63 N/mm ²
Inre bindning efter cykling i fuktig miljö enligt ČSN EN 321	min. 0,3 N/mm ²	min. 0,41 N/mm ²
Brandteknisk klass enligt EN 13501-1		A2-s1,d0
Index för flamspridning på yta enligt ČSN 73 0863		i = 0 mm/min
Tjockleksvällning vid 24 timmars vattenlagring	max. 1,5 %	max. 0,28 %
Tjockleksvällning efter cykling i fuktig miljö enligt ČSN EN 321	max. 1,5 %	max. 0,31 %
Längdutvidgning vid fuktändring från 35 % till 85 % vid 23 °C enligt ČSN EN 13009		max. 0,122 %
Vattenupptagning vid 24 timmars vattenlagring		max. 16 %
Värmeutvidgningskoefficient enligt ČSN EN 13471		10 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Värmeledningskoefficient enligt ČSN EN 12664, tj. 8–40 mm		0,200–0,287 W/mK
Luftljudsisolering enligt ČSN 73 0513, tj. 8–40 mm		30 dB – 35 dB
Ånggenomgångsmotstånd enligt ČSN EN ISO 12572, tj. 8–40 mm		52,8 – 69,2

Egenskap	Gränsvärden enligt norm	Uppmätta medelvärden
Frostbeständighet vid 100 cykler enligt ČSN EN 1328	$R_L > 0,7$	$R_L = 0,97$
Skivmaterialets pH		12,5
Massspecifik aktivitet Ra 226	150 Bq/kg	22 Bq/kg
Aktivitetsindex	$I = 0,5$	$I = 0,21$
Skivytans beständighet mot vatten och kemiska halkbekämpningsmedel enligt ČSN 73 1326	Avfall efter 100 cykler max. 800 g/m ² (metod A) Avfall efter 75 cykler max. 800 g/m ² (metod C)	Avfall efter 100 cykler max. 20,4 g/m ² (metod A) Avfall efter 100 cykler max. 47,8 g/m ² (metod C)
Motstånd mot ljusbågsurladdning vid hög spänning och låg strömstyrka enligt EN 61621		tj. 10 mm, min. 143 s
Friktionskoefficient vid glidning enligt ČSN 74 4507		statisk $\mu_s = 0,73$ dynamisk $\mu_d = 0,76$
Jämviktsfuktkvot vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet enligt EN 634-1	$9 \pm 3 \%$	9,50 %

Måttoleranser

Egenskap	Skivtjocklek	Krav
Tjocklek, oslipad skiva	16 mm	$\pm 1,2$ mm
	18 mm	$\pm 1,2$ mm
	20–28 mm	$\pm 1,5$ mm
Längd och bredd, basformat	16–28 mm	$\pm 5,0$ mm
Kapningsnoggrannhet i längd och bredd	16–28 mm	$\pm 3,0$ mm
Tolerans för kantrakhet	16–28 mm	1,5 mm/m
Tolerans för rätvinklighet	16–28 mm	2,0 mm/m

Utseende

Parameter	Kvalitetsklass I
Avvikelse från rät vinkel	max. 2 mm/1 m längd
Tillåten kantskada	max. till 3 mm djup
Utstickande partier i ytan	max. 1 mm, storlek 10 mm
Fördjupningar	max. 1 mm, storlek 10 mm

Not- och spontmått

d1	16	18	20	22	24	26	28
n2	5,5	5,5	5,5	5,5	7	7	7
n1	6	6	6	6	8	8	8
d2	5	6	7	8	8	9	10
d3	5,25	6,25	7,25	8,25	8,5	9,5	10,5
h1	10	10	10	10	10	10	10
h2	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

Toleranser: d2 $\pm 0,5$, d3 $\pm 0,5$, n1 0 / +0,5, n2 -0,5 / 0, h1 0 / +2, h2 -2 / 0. Skivans mått utan spont – 617 × 1242 mm.

ČSN-beteckningarna avser tjeckiska nationella utgåvor av respektive europeisk standard och har behållits som i tillverkarens original. Där en harmoniserad EN-standard finns är den svenska motsvarigheten SS-EN med samma nummer.