

CETRIS® PDP

Cementbunden spånskiva med halvspont för lätta flytande golv

CETRIS® PDP är en cementbunden spånskiva med slät yta, försedd med en 45 mm bred halvspont runt om. Den tillverkas genom pressning av en blandning av träspån (19 viktprocent), portlandcement (69 viktprocent), vatten (10 viktprocent) och hydrations tillsatser (2 viktprocent), följt av kapning och fräsning. Kalibreringen sänker tjocklekstoleransen till $\pm 0,3$ mm. Skivorna levereras i formaten 1 200 × 600 mm – 1 250 × 1 000 mm, i tjockleken 22 mm, och är försedda med halvspont runt om.

De är i första hand avsedda för lätta flytande golv, förläggning på isolering.

Cementbundna spånskivor är främst avsedda som konstruktionsmaterial där man samtidigt kräver fuktbeständighet, hållfasthet, obrännbarhet samt miljömässig och hygienisk ofarlighet. CETRIS®-skivor innehåller varken asbest eller formaldehyd och är motståndskraftiga mot insekter och mögelangrepp. De är obrännbara och ljudisolerande.

Teknisk specifikation

Basformat	1 200 × 600 mm – 1 250 × 1 000 mm (inklusive halvspont)
Skivtjocklekar	22 mm
Densitet	1 150–1 500 kg/m ³
Bearbetning enligt kundens önskemål	enligt kundens önskemål, kanter frästa med halvspont, bredd 45 mm
Tjocklekstolerans	$\pm 1,5$ mm
Ytbehandling	utan ytbehandling

Grundläggande fysikaliska och mekaniska egenskaper

Egenskap	Gränsvärden enligt norm	Uppmätta medelvärden
Densitet enligt ČSN EN 323	min. 1 000 kg/m ³	1 350–1 500 kg/m ³
Böjhållfasthet enligt ČSN EN 310	min. 9,0 N/mm ²	min. 11,5 N/mm ²
Elasticitetsmodul enligt ČSN EN 310	min. 4 500 N/mm ²	min. 6 800 N/mm ²
Draghållfasthet vinkelrätt mot skivplanet enligt ČSN EN 319	min. 0,5 N/mm ²	min. 0,63 N/mm ²
Inre bindning efter cykling i fuktig miljö enligt ČSN EN 321	min. 0,3 N/mm ²	min. 0,41 N/mm ²
Brandteknisk klass enligt EN 13501-1		A2-s1,d0
Index för flamspridning på yta enligt ČSN 73 0863		i = 0 mm/min
Tjockleksvällning vid 24 timmars vattenlagring	max. 1,5 %	max. 0,28 %
Tjockleksvällning efter cykling i fuktig miljö enligt ČSN EN 321	max. 1,5 %	max. 0,31 %
Längdutvidgning vid fuktändring från 35 % till 85 % vid 23 °C enligt ČSN EN 13009		max. 0,122 %
Vattenupptagning vid 24 timmars vattenlagring		max. 16 %
Värmeutvidgningskoefficient enligt ČSN EN 13471		$10 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Värmeledningskoefficient enligt ČSN EN 12664, tj. 8–40 mm		0,200–0,287 W/mK
Luftljudsisolering enligt ČSN 73 0513, tj. 8–40 mm		30 dB – 35 dB
Ånggenomgångsmotstånd enligt ČSN EN ISO 12572, tj. 8–40 mm		52,8 – 69,2

Egenskap	Gränsvärden enligt norm	Uppmätta medelvärden
Skivmaterialets pH		12,5
Massspecifik aktivitet Ra 226	150 Bq/kg	22 Bq/kg
Aktivitetsindex	I = 0,5	I = 0,21
Motstånd mot ljusbågsurladdning vid hög spänning och låg strömstyrka enligt EN 61621		tj. 10 mm, min. 143 s
Friktionskoefficient vid glidning enligt ČSN 74 4507		statisk $\mu_s = 0,73$ dynamisk $\mu_d = 0,76$
Jämviktsfuktkvot vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet enligt EN 634-1	9 ± 3 %	9,50 %

Måttoleranser

Egenskap	Skivtjocklek	Krav
Längd och bredd, basformat	16–30 mm	±5,0 mm
Kapningsnoggrannhet i längd och bredd	16–30 mm	±3,0 mm
Tolerans för kantrakhet	16–30 mm	1,5 mm/m
Tolerans för rätvinklighet	16–30 mm	2,0 mm/m

Utseende

Parameter	Kvalitetsklass I
Avvikelse från rät vinkel	max. 2 mm/1 m längd
Tillåten kantskada	max. till 3 mm djup
Utstickande partier i ytan	max. 1 mm, storlek 10 mm
Fördjupningar	max. 1 mm, storlek 10 mm

ČSN-beteckningarna avser tjeckiska nationella utgåvor av respektive europeisk standard och har behållits som i tillverkarens original. Där en harmoniserad EN-standard finns är den svenska motsvarigheten SS-EN med samma nummer.